

MOTIP Metallic Lak

Technisch informatieblad



Sneldrogende acryllak voor behandelde en onbehandelde oppervlakken, waaronder hout, metaal, aluminium, steen en verschillende soorten kunststof. Het biedt uitstekende hechting en is bestand tegen krassen en het weer. Breng voor het beste resultaat eerst een basislaag MOTIP Witte primer aan.

Ord.-no.: 04043, 04044, 04045, 04046, 04047, 04048, 04049, 04050

Kwaliteit en kenmerken

Sneldrogend
Slijtagebestendig
Bestand tegen weersinvloeden
Uitstekende dekking

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Nitrocombi hars

Kleurnaam:

- groen
- blauw
- rood
- zilver
- goud
- bruin
- zwart
- violet

Glansgraad: glans GU

Rendement: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²

Voelt droog aan: 10 - 20 min

Stofdroog : 5 - 10 min

Uitgehard: 120 min

Overspuitbaar: 120 min

Ondergronden: Metaal, steen, hout, glas en diverse soorten kunststof

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Hittebestendig: 110 °C

Opslagstabiliteit: 10 y

Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.

Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak. Breng voor het beste metallic effect een laag witte MOTIP primer aan. Breng bij het behandelen van kunststof oppervlakken eerst een laagje kunststofprimer aan voordat u de MOTIP witte primer aanbrengt. Schuur de basislaag na het drogen (korrel 600).

Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.

Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.

Breng de lak in verschillende dunne lagen aan. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt.

Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Aanbeveling: Het metallic effect wordt vergroot door een eerste laag MOTIP Primer Wit te gebruiken en door een afwerkingslaag MOTIP Blanke Lak aan te brengen.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.