



In het kort

RESION PU Pigment is een hoogwaardige pigmentoplossing gebaseerd op ricinusolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik in oplosmiddelvrije polyurethaansystemen, harsen, mortels en gietvloeren. Dit pigment biedt een intensieve kleurkracht en is geschikt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

Toepassing

RESION PU Pigment is geschikt voor het inkleuren van oplosmiddelvrije polyurethaansystemen en biedt intensieve kleurkracht voor diverse industriële toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Speciaal voor oplosmiddelvrije polyurethaansystemen
- Hoge pigmentconcentratie voor efficiënt gebruik
- Kleurechte pigmenten voor langdurige kleurvastheid
- Verkrijgbaar in veel RAL- en NCS-kleuren
- Lange houdbaarheid bij correcte opslag

Verwerkingsvoorschriften

- Voor gebruik goed mengen.
- Mengverhouding:
 - Coatings: 10-15% gewicht RESION PU Pigment
 - Rolvloeren: 5-10% gewicht RESION PU Pigment
 - Massieve stukken: 1-5% gewicht RESION PU Pigment
- Roer door totdat een homogene massa bereikt is.
- Aanpassing in verharder mogelijk bij hoge pigmentconcentraties.

Technische gegevens

- **Dichtheid:** ca. 1,6 g/cm³ (afhankelijk van kleur)
- **Vaste stofgehalte:** ca. 100% (volume)
- **Pigmentgehalte:** ca. 50% (afhankelijk van kleur)
- **Houdbaarheid:** minimaal 12 maanden (originele verpakking, koel en vorstvrij)
- **Vlampunt:** >65°C

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoordelijkheid en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841ML Moordrecht
Nederland
tel: 085-0220090
info@polyestershoppen.nl



Aanvullende informatie

- Test altijd de compatibiliteit en stabiliteit van de materialen door een proefmonster te maken.
- Houd rekening met mogelijke verkleuring bij blootstelling aan UV-straling bij gebruik van aromatische isocyanaten.

Veiligheidsinformatie

Zie het veiligheidsinformatieblad voor details over veilige toepassing en hantering.

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op productontwikkeling en praktijkervaringen, maar Polyestershoppen is niet aansprakelijk voor gebruik buiten onze verantwoordelijkheid en invloed. Specificaties kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving.

Opslag en houdbaarheid

Bewaar RESION PU Pigment droog en donker in een goed gesloten verpakking om vochtopname te vermijden. Vermijd UV-licht.