



# Rock

FLEXIBELE AFDICHTING EN LIJM VOOR NATUURSTEEN EN ZWEMBAD

- ✓ Hoge chemische bestendigheid
- ✓ Schimmel- en bacteriebestendig
- ✓ Vrij van MEKO, ftalaten, solventen en isocyanaten
- ✓ Geen doorbloeding en vlekvorming
- ✓ Sterke hechting en blijvend flexibel



## Technische Eigenschappen

- Basis: MEKO vrije neutrale silicone.
- Vorm: elastische pasta.
- Uitzicht: kleurloos blinkend.
- Huidvorming (23°C 50 % R.V.): 15 minuten.
- Kleefvrij (23°C 50 % R.V.): 10 minuten.
- Doorharding: (23°C 50 % R.V.) 2 mm/24 u.
- Volumekrimp: na uitharding <4%.
- Treksterkte: 130 N/cm².
- Hardheid: (ISO 868) 25 Shore A.
- Thermische stabiliteit: - 40°C tot + 150°C.
- Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 40°C.
- Hechting: uitstekend met uitzondering van PE-PP-Teflon-Bitumen.
- Rek bij breuk: 700 %
- E-modulus: 100 % 0,32 MPa.
- Overschilderbaar: Niet overschilderbaar.
- Schimmel- en bacteriebestendigheid na uitharding: 1 (hoogste klasse).
- Houdbaarheid: minimum 12 maanden.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Rock semi-transparant - patroon 310 ml | 539006000 |
| Rock transparant grijs - patroon 310ml | 539306000 |

## Product

### Karakteristieken

- Bijna reukloos, geen doorbloeding en geen vlekvorming.
- Veilig binnen en buiten toepasbaar, ook op vochtige, niet poreuze ondergrond.
- Hecht zonder primer op de meeste materialen en is chloor- en zeewaterbestendig na 7 dagen.

### Toepassingen

- NATUURSTEEN: veilig binnen en buiten afdichten en monteren van natuursteen, werkbladen, dorpels, vloeren,... Bloedt niet door.
- ZWEMBADEN:
  - Door zijn chloor- en zeewaterbestendigheid uitermate geschikt voor verlijming en afdichting van zwembaden.
  - Afkitten van zwembadranden en verlijmen van tegels.
  - Hecht ook op vochtige ondergrond, zelfs onder water.
- UITZETVOEGEN: dankzij de sterke hechting en het extreme rekvermogen kan ROCK gebruikt worden om uitzetvoegen elastisch af te dichten.

## Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- Toepassen op zuivere en stabiele ondergrond.
- Gebruik Tec7 Prepare & Finish voor het veilig reinigen en ontvetten, voor het perfect afwerken en voor het verwijderen van niet-uitgeharde Tec7 producten. Bij zware vervuiling reinigen met behulp van Tec7 Cleaner en/of Multiclean.
- Aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool (best met telescopische zuiger).
- Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen. Zwakke en/of poreuze ondergronden eerst versterken met Poxy Primer.
- Zwembadtoepassing: minimaal 7 dagen laten uitharden vóór contact met chloorhoudend water.

Ideale lijmdikte voor een optimale kracht bij verlijming: 3mm.

Verbruik bij voegwerk en afdichting:

- Minimale voegbreedte: 4mm.
- Maximale voegbreedte: 25mm.
- Maximale voegdiepte: 10mm.

Voegrelatie:

- Voegbreedte in mm: 5 10 15 20 25.
- Voegdiepte in mm: 5 6 10 10 10.

Indien nodig de voeg op juiste diepte brengen met bolle rugvulling.



### VERBRUIK IN M PER 310 ML

| Breedte voeg in mm → | 5  | 7 | 10 | 12  | 15  | 20  | 25  |
|----------------------|----|---|----|-----|-----|-----|-----|
| Diepte voeg in mm ↓  |    |   |    |     |     |     |     |
| 5                    | 12 | 8 | 6  |     |     |     |     |
| 7                    |    | 6 | 4  | 3   |     |     |     |
| 10                   |    |   | 3  | 2,5 | 2,0 | 1,5 |     |
| 12                   |    |   |    | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
| 15                   |    |   |    |     | 1,3 | 1,0 | 0,8 |