



Productomschrijving

RESION UV Stabilisator is een effectieve lichtstabilisator voor epoxyharsen (A-component) die worden uitgehard met een amineverharder. Dit product beschermt epoxy tegen degradatie als gevolg van verwerking en blootstelling aan licht, met name vergeling door zonlicht.

Eigenschappen

- Uitstekende compatibiliteit met epoxyharsen (A/B) voor een homogene verdeling tijdens verwerking.
- Hoge weerstand tegen UV-degradatie.
- Geschikt voor amine-uitgeharde epoxysystemen zonder invloed op de initiële kleur.

Toepassingen

RESION UV Stabilisator kan worden toegepast in amine-gebaseerde epoxysystemen en is met name geschikt voor epoxyvloeren en gietharsen.

Dosering: Aanbevolen gebruik ligt tussen 0,5 – 3,0 gewichts% op basis van epoxy (A+B).

Fysieke eigenschappen

Vorm: Vloeistof*

Kleur: Helder tot lichtgeel

Viscositeit (bij 20°C): 1500 – 3500 cP

* RESION UV stabilisator kan kristalliseren. We raden aan het product alvorens te gebruiken te verwarmen tot ca. 35-40 graden.

Veiligheid & hantering

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril.

Vermijd overmatige blootstelling en was grondig na gebruik.

Raadpleeg het veiligheidsblad voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoordelijkheid en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841 ML Moordrecht
Nederland
tel: 085-0220090
info@polyestershoppen.nl



Opslag & houdbaarheid

RESION UV Stabilisator dient in een gesloten systeem te worden bewaard op een droge, donkere plaats, zonder blootstelling aan licht.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841 ML Moordrecht
Nederland
tel: 085-0220090
info@polyestershoppen.nl