



Application

RESION Mastic marine butyle est un mastic butyle pour le montage étanche de l'accastillage. Ce mastic monocomposant est facile à utiliser et offre une étanchéité résistante, flexible et durable sous l'accastillage. RESION Mastic marine butyle est facile à appliquer et à démonter. Il contient une faible quantité de solvant. Après évaporation du solvant, il forme un mastic plastique permanent, résistant au vieillissement et aux intempéries, aux excellentes propriétés.

Grâce à sa teneur élevée en matières solides, le retrait du produit est limité.

Propriétés

- Teneur élevée en matières solides
- Adhésion à de nombreuses surfaces
- Ne sèche pas
- Amortissement des vibrations

Instructions de mise en oeuvre

Assurez-vous que les supports sont propres et exempts de poussière, d'eau, de graisse, d'empreintes digitales, d'huile, etc.

Le produit s'applique à l'aide d'un pistolet à colle manuel ou d'un pistolet à colle pneumatique. Le produit est appliqué entre les pièces à coller, ou sur l'une des pièces, puis pressé. Lors de l'assemblage des pièces, le mastic épouse parfaitement la forme, même lors du serrage des vis.

L'excédent de produit sec s'essuie facilement.

Le séchage est plus long en cas d'excédent important.

Le produit encore frais et non sec attire les fils et rend le retrait/l'essuyage difficile. Vous pouvez retirer l'excédent à l'aide d'une spatule afin que le film restant sèche plus rapidement.

L'adhésif non polymérisé peut être retiré avec de l'éthanol, de l'acétone, de l'isopropanol (IPA) ou du MEK.

L'adhésif polymérisé ne peut être retiré que mécaniquement.



Propriétés techniques

Base chimique :	butyle
Couleur :	gris
Densité :	1.37
Teneur en matières solides :	~85%
Résistance à la température :	-30°C à +80°C - ponctuellement (1h) +100°C

Conservation

À conserver dans l'emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, entre 15 °C et 25 °C. Voir l'emballage pour la date limite d'utilisation.

Durée de conservation

12 mois.